

GORI MS 20

Peinture multi-supports acrylique, d'aspect mat velouté, en impression et finition, intérieur/extérieur

IMPRESSION

FINITION

MAT-VELOUTE

INTÉRIEUR
EXTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Forte adhérence directe sur 20 supports
- Mono-produit : impression/finition
- Murs, plafonds, menuiseries, descentes d'eaux pluviales et appuis de fenêtre
- Haut pouvoir opacifiant et garnissant
- Vrai antirouille sur les surfaces métalliques
- Hydrofuge
- Lessivable



CHROMATIC®



SUPPORTS

Adhérence directe sur : fer, alu, acier, zinc, inox, cuivre, galva, plastique, PVC, caoutchouc, carrelage mural, verre, mélaminé, béton, brique, ciment, toutes les essences de bois : pin, douglas, mélèze, bois exotiques (sauf Western Red Cedar et bois tanniques) et anciennes peintures, lasures ou vernis acryliques ou glycéro

DESTINATIONS

- Murs, plafonds, menuiseries, descentes d'eaux pluviales et appuis de fenêtres
- Intérieur / Extérieur
- Neuf et entretien
- Pièces sèches et humides

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect :** Mat-Velouté
- **Hauteur de brillance :** 10% sous 60° / 25% sous 85°
- **Rendement :** 10 à 12 m²/L
- **Sec au toucher :** 2 h
- **Recouvrable :** 4 h
- **Stockage :** - 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé

- **Densité :** 1,34
- **Extrait sec en poids :** 61%
- **Résistance à l'abrasion humide :** Norme NF EN 13300 : Classe 1 (perte d'épaisseur du film < 5 µm après 200 cycles)
- **Teintes :** Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements :** 1L - 2,5L - 10L

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

Support	Préparation	Impression	Finition
Métaux ferreux (fer, acier, fonte et dérivés)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Elimination de la rouille/calamine par projection d'abrasif Sa 2 1/2 ■ Dépoussiérage Ou ■ Elimination de la rouille/ calamine par grattage/brossage St 3 ■ Dépoussiérage 		
Métaux non-ferreux (acier inoxydable, aluminium, cuivre, zinc et dérivés)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dégraissage ■ Dérochage à l'acide phosphorique ou chlorhydrique dilué ■ Rinçage soigné ■ Séchage complet 	1 couche de GORI MS 20	2 couches de GORI MS 20

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Support	Préparation	Impression	Finition
Bois (hors bois tanniques et Western Red Cedar)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyage ■ Ponçage et dépoussiérage ■ Epoussetage ■ Gratter puis isoler les nœuds et les poches de résines à l'aide d'un produit adapté (gomme laque) 		
PVC rigide, mélaminé	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dégraissage ■ Ponçage léger 		
Caoutchouc rigide	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyage à l'eau chaude savonneuse ■ Rinçage 		
Carrelage mural, pâtes de verre et grès de céramique	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sondage du support ■ Dépolir ■ Epoussetage 	Une couche de GORI MS 20	
Béton et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Egrenage ■ Ponçage 		Deux couches de GORI MS 20
Plâtre, dérivés et plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none"> ■ Egrenage des enduits ■ Brossage ■ Epoussetage 		
Maçonneries extérieures	<ul style="list-style-type: none"> ■ Egrenage ■ Brossage ■ Epoussetage ■ Lavage haute pression 		
Brique et Ciment	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brossage ■ Epoussetage ■ Lavage haute pression 		
Anciennes peintures, lasures et vernis adhérents	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage 		
Anciennes peintures, lasures et vernis peu adhérents	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lessivage ■ Rinçage ■ Ponçage 	Une couche de GORI MS 20	

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

APPLICATION

■ **Dilution :** Prêt à l'emploi

■ **Nettoyage du matériel :** À l'eau ou au solvant si le produit a séché

■ **Matériel d'application :** Brosse - Pistolet - Rouleau polyamide

texturé : Boiseries, métaux, galva, plastique, PVC et caoutchouc : 8mm
/ Murs et plafonds : 12m / Toiles de verres : 14-18mm

Recommandation :

Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %
- Ce produit n'est pas applicable sur le Western Red Cedar et n'isole pas des tannins. Pour les bois tanniques, il est conseillé d'appliquer le GORIBOIS ou le GORIGLYSS Satin.
- Pour une application sur acier inoxydable, bien dégraissier avant application.
- Ce produit peut être utilisé en façade sur des petites surfaces mais il ne doit pas remplacer les produits de façade traditionnels (type D2) et n'est pas adapté pour les façades structurées (type D3).
- Ce produit est adapté à une application sur bardage, exclusivement pour les teintes blanches et pastel. Pour les teintes vives, il est conseillé d'utiliser un produit adapté qui aura une meilleure tenue des teintes dans le temps.

CLASSIFICATION

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

■ AFNOR : NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2

■ COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i : 140 g/L). Ce produit contient au maximum 50 g/L COV. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et diluants éventuels préconisés.

■ Se conformer aux indications portées sur l'emballage

■ Consulter la fiche de données de sécurité sur : quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.