

GORISTYLE IMPRESSION


Impression multi-suppports, empreinte carbone améliorée pour un usage intérieur

IMPRESSION

INTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Nourrit et régule les fonds
- Bonne adhérence
- Bonne opacité
- Recouvrable en 2h



SUPPORTS

- Bétons et dérivés neufs, plâtre et dérivés,
- Plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures

DESTINATIONS

- Intérieur
- Neuf et entretien
- Murs et plafonds

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : Poché fin
- **Hauteur de brillance** : 8 % sous 85°
- **Rendement** : 8 à 10 m²/L
- **Sec au toucher** : Sec au toucher : 1 h
- **Recouvrable** : 2 h

- **Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé.
- **Densité** : 1,34
- **Extrait sec en poids** : 54 %
- **Teintes** : Blanc et tons pastel du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements** : 1 L - 3 L - 15 L

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

Support	Préparation	Impression	Finition
Plâtre, plaques de plâtre et dérivés du plâtre	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brossage ■ Egrenage ■ Epoussetage 	1 couche de GORISTYLE IMPRESSION	2 couches de finition GORISTYLE MAT, VELOURS ou SATIN
Enduit			
Ancienne peinture adhérente	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lessivage ■ Ponçage 		
Ancienne peinture peu adhérente	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage 		
Ciment, béton et dérivés neufs			

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

APPLICATION

■ **Dilution** : Prêt à l'emploi

■ **Nettoyage du matériel** : À l'eau ou au solvant si le produit a séché

■ **Matériel d'application** : Brosse - Rouleau polyamide texturé 12mm -

Rouleau polyester tissé 13mm - Pistolet

Recommandation : Précautions d'emploi :

- Conditions d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %

CLASSIFICATION

■ **AFNOR** : NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2/4a

■ **COV** : Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE) :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g: 30 g/L) ;

- Ce produit contient au maximum 15 g/L COV ;

- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants

■ **Emissions dans l'air** : Classe A+

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage