

GORICLASSIC MAT

Peinture acrylique mate pour murs et plafonds

FINITION

MAT

INTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Très bonne opacité
- Bon pouvoir garnissant
- Belle blancheur
- Additivé en siloxane



SUPPORTS	DESTINATIONS
Bétons et dérivés neufs, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures	Intérieur Neuf / Entretien Murs et plafonds, pièces sèches

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : mat poché fin
 - **Hauteur de brillance** : < 3 % sous 85°
 - **Rendement** : 8 à 9 m²/l selon les supports
 - **Sec au toucher** : 2 heures
 - **Recouvrable** : 6 heures
 - **Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture
- **Densité** : 1.20
 - **Extrait sec en poids** : 54 %
 - **Résistance à l'abrasion humide** : Classe 2
 - **Teintes** : blanc et teintes pastel du nuancier CHROMATIC®
 - **Conditionnements** : 3 et 15 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

Support	Préparation	Impression	Finition
■ Plâtre et dérivés du plâtre	■ Égrenage des enduits ■ Brossage ■ Époussetage	1 couche de GORICLASSIC Impression	2 couches de GORICLASSIC Mat
■ Béton et dérivés	■ Égrenage ■ Brossage		
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Rinçage ■ Ponçage (si nécessaire)		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage	Préférer 1 couche de GORIGLYSS Impression	

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

APPLICATION

- **Dilution** : prêt à l'emploi
- **Matériel d'application** : brosse spécial acrylique, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet airless
- **Nettoyage du matériel** : eau (ou aux solvants, si le produit a séché)

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieur à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %

CLASSIFICATION

- AFNOR : NF T36-005 Famille 1 Classe 7a2
- COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/lCe produit contient au maximum 1 g/L COV.
- Emission dans l'air intérieur : Classe A+

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Se conformer aux indications portées sur l'emballage
- Consulter la fiche de données de sécurité sur : gori.fr

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.