

# GORI®

Peinture professionnelle

## GORIMIX MAT

Peinture mate aux résines acrylique et alkyde bio-sourcée en émulsion pour murs et plafonds

FINITION

MAT

INTÉRIEUR

### AVANTAGES CHANTIER

- Grand confort d'application : long temps ouvert
- Excellent garnissant
- Sans reprise visible
- Idéale pour plafonds
- Additivée anti-moisissures



### SUPPORTS

- Plaques de plâtre cartonnées, plâtres et dérivés
- Béton et dérivés
- Anciennes peintures

### DESTINATIONS

- Intérieur
- Neuf en entretien
- Murs et plafonds

## CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : Mat légèrement poché
- **Hauteur de brillance** : < 3% sous 85°
- **Rendement** : 10 à 12 m<sup>2</sup>/L
- **Sec au toucher** : 2 heures
- **Recouvrable** : 4 heures
- **Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture
- **Densité** : 1,52
- **Extrait sec en poids** : 60 %
- **Résistance à l'abrasion humide** : Norme NF EN 13300 : classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles)
- **Teintes** : Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC® - selon conditionnements
- **Conditionnements** : 1 L - 3 L - 15 L

## MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

Support	Préparation	Impression	Finition
■ Plâtre, plaques de plâtre, et dérivés du plâtre	■ Egrénage des enduits ■ Brossage ■ Epoussetage	1 couche de GORIMIX Impression ou GORIGLYSS Impression (si pulvérulent)	2 couches de GORIMIX MAT
■ Ancienne peinture adhérente	■ Lessivage ■ Rinçage ■ Ponçage (si nécessaire)	1 couche de GORIMIX Impression	
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Grattage ■ Lessivage ■ Rinçage	1 couche de GORIGLYSS Impression	
■ Béton et dérivés	■ Egrénage ■ Brossage	1 couche de GORISTYLE Impression ou GORIGLYSS Impression	

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



NOVEMBRE 2023

## APPLICATION

- **Dilution** : Prêt à l'emploi
- **Nettoyage du matériel** : À l'eau ou au solvant si le produit a séché.
- **Matériel d'application** : Brosse spéciale acrylique, Rouleau polyamide texturé 12mm, Pistolet

**Recommandation** : Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %

## CLASSIFICATION

- AFNOR : NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2/4a
- COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L. Ce produit contient au maximum 28 g/L COV
- Émission dans l'air : Classe A+

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Se conformer aux indications portées sur l'emballage
- Consulter la fiche de données de sécurité sur : [quickfds.com](http://quickfds.com)