

GORI®

Peinture professionnelle

GORIMIX SATIN

Peinture satinée aux résines acrylique et alkyde bio-sourcée en émulsion pour murs et plafonds

FINITION

SATIN

INTÉRIEUR

AVANTAGES CHANTIER

- Grand confort d'application : long temps ouvert
- Excellent garnissant
- Idéale pour pièces humides
- Additivée anti-moisissures



SUPPORTS

- Plaques de plâtre cartonnées, plâtres et dérivés
- Béton et dérivés
- Anciennes peintures

DESTINATIONS

- Intérieur
- Neuf en entretien
- Murs et plafonds, toutes pièces (sèches et humides)

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : Satin poché
- **Hauteur de brillance** : 15% sous 60°
- **Rendement** : Supports lisses : 12 à 14 m²/L. Toiles de verre : 7 à 9 m²/L
- **Sec au toucher** : 2 h
- **Recouvrable** : 4 h
- **Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.
- **Densité** : 1,38
- **Extrait sec en poids** : 57 %
- **Résistance à l'abrasion humide** : Norme NF EN 13300 : classe 2 (perte d'épaisseur du film > 5 µm et < 20 µm, après 200 cycles)
- **Teintes** : Blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC® - selon conditionnements
- **Conditionnements** : 1 L - 3 L - 15 L

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

Support	Préparation	Impression	Finition
Plâtre, plaques de plâtre, et dérivés du plâtre	<ul style="list-style-type: none">■ Egrénage des enduits■ Brossage■ Epoussetage	1 couche de GORIMIX Impression ou GORIGLYSS Impression (si pulvérulent)	2 couches de GORIMIX SATIN
Ancienne peinture adhérente	<ul style="list-style-type: none">■ Lessivage■ Rinçage■ Ponçage (si nécessaire)	1 couche de GORIMIX Impression	
Ancienne peinture peu adhérente	<ul style="list-style-type: none">■ Grattage■ Lessivage■ Rinçage	1 couche de GORIGLYSS Impression	
Béton et dérivés	<ul style="list-style-type: none">■ Egrénage■ Brossage	1 couche de GORISTYLE Impression ou GORIGLYSS Impression	

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



NOVEMBRE 2023

APPLICATION

- **Dilution** : Prêt à l'emploi
- **Nettoyage du matériel** : À l'eau ou au solvant si le produit a séché.
- **Matériel d'application** : Brosse spéciale acrylique - Rouleau polyamide texturé 12mm - Pistolet

CLASSIFICATION

- AFNOR : NF T 36-005 Famille I - Classe 7b2/4a
- COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L. Ce produit contient au maximum 2 g/L COV
- Émission dans l'air : Classe A+

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Se conformer aux indications portées sur l'emballage
- Consulter la fiche de données de sécurité sur : quickfds.com