

# GORI®

Peinture professionnelle

## GORIPRIM IMPRESSION

Impression acrylique en phase aqueuse pour façade

IMPRESSION

MAT

INTÉRIEUR/  
EXTÉRIEUR

### AVANTAGES CHANTIER

- Grande facilité d'application
- Bonne adhérence
- Convient à l'impression des anciens fonds sans détrempe
- Bonne opacité
- Sans odeur



### SUPPORTS

Murs et plafonds, façades, sous-faces et soubassement

### DESTINATION

Intérieur / Extérieur

## CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect** : mat
- **Hauteur de brillance** : non pertinent pour une impression
- **Rendement** : 8 à 12 m<sup>2</sup>/l
- **Sec au toucher** : 1 heure
- **Recouvrable** : 12 heures
- **Stockage** : 24 mois dans son emballage d'origine  
Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
- **Densité** : 1,35
- **Extrait sec en poids** : 52 % ±2
- **Teintes** : blanc et teintes approchées en pastel du nuancier CHROMATIC® FAÇADE
- **Conditionnements** : 15 litres

## MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
■ Béton brut et enduit de ciment	■ Égrenage ■ Brossage ■ Dépoussiérage ■ Lavage haute pression	1 couche de GORIPRIM	1 à 2 couches de GORILITE, 1 à 2 couches de GORILITALO ou 1 à 3 couches de GORINOV D3 - I4 selon le système
■ Fibre-ciment	■ Égrenage ■ Brossage ■ Dépoussiérage		
■ Ancienne peinture ou revêtement adhérent	■ Lavage haute pression		
■ Ancienne peinture peu adhérente	■ Décapage ■ Rinçage ■ Lavage haute pression		

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



PPG AC France

Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex  
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

JUILLET 2018